



Sicad S.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) – Italia
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294
Web: www.eurocel.it

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

EUROCEL PP 5231

DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo in polipropilene per imballo.
Codifica per etichettatura ambientale: PP 5

DATI TECNICI

Supporto	Film di BOPP da 0,025 mm
Adesivo	Gomma sintetica e resine; colori avana, trasparente o bianco

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale	mm	0,041	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	9,5	PSTC 101
Carico a rottura	N/25mm	100	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	145	PSTC 131
Resistenza alla temperatura	°C	60°C	=

APPLICAZIONI

Nastro monoadesivo tradizionale per chiusura imballi di cartone. Versione a minor spessore dell' Eurocel PP 31.

Caratteristiche	Vantaggi	
Adesivo gomma sintetica e resine	✓ Alta adesività	✓ Performante negli usi più comuni
Supporto BOPP	✓ Alta adattabilità	✓ Buon allungamento

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

PA003IT_REV07_PP5231HM

Società Italiana Cellophane Adesivo
P.I. e C.F. IT 00220060123
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175
Reg. Imprese Varese n. 00220060123